precimation

BOURQUIN

Produktspezifikation 52145 / 52165

BRZ014637 / Precimation AG, 2555 Brügg Spez-Nr. 4060

Wellkartonsorte 430F **Wellentyp E**

Farbe:	braun / braun		
Dicke ca.:	1.5	mm	Toleranz +/-5%
Gewicht:	383	g/m2	Toleranz +/-5%
ECT (Kantenstauchdruck):	3.7	kN/m	DIN ISO 3037
BST (Berstdruck):	650	kPa	DIN ISO 2759

Papier-Lagen	Papier-Typ
Aussendecke	Kraftliner
Welle 1	Wellenstoff
Zwischendecke	
Welle 2	
Innendecke	Duplex, Testliner

Klebstoff-Typ: modifizierte Weizenstärke.

Prüfbedingungen: 23° / 50% rh

Recycling: Diese Zusammensetzung ist vollständig und problemlos recyclierbar.

Besonderes: Die Spezifikation bezieht sich ausschliesslich auf den BST- und ECT-Wert. Aufgrund dessen bleiben Papieränderungen vorbehalten.

Diese Angaben sind vertraulich und dürfen weder kopiert noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.
Änderungen vorbehalten.

Diese Spezifikation ist gültig ein Jahr ab Ausstelldatum: 14.08.2026 / Labor

Precimation AG
Erlenstrasse 35 A | CH-2555 Brügg | Tel +41 (0)32 366 69 99 | welcome@precimation.ch | precimation.ch